

Sigma Coatings B.V.	1/2	4/91 - 3/94
---------------------	-----	-------------

OPIS	Z vodo redčljiva pralna parapropustna lateks stenska barva, ki temelji na copolimerih. Za zunanjo in notranjo uporabo.
------	--

TIPIČNA UPORABA	Končni nanos za bolj ali manj porozne, primerno suhe površine, npr. gips, beton, cement, gips plošče, opeke in že predhodno barvane površine. Posebej primerna za uporabo na betonskih podlagah in v javnih ustanovah (šole, bolnišnice).
-----------------	---

OSNOVNE KARAKTERISTIKE	- enostavno nanašanje - pralna (blagi detergenti!) in odporna na manjše praske - brez jedkega vonja - parapropustna
---------------------------	---

BARVE	Bela in vsi barvni odtenki po barvni karti Sigma, RAL, NCS, ... - mat
-------	--

PAKIRANO	1, 4 in 10 lt
----------	---------------

OSNOVNI PODATKI (23 °C ; 50% R.H.)

* specifična gostota	prib. 1,48 g/cm ³
* trdne snovi	prib. 42% na volumen
* čas sušenja:	
- suh na prah	prib. 30 min
- suh na dotik	prib. 2 uri
- suh za ponovni premaz	prib. 2 uri
* uporabnost	12 mesecev, če je shranjen v originalni embalaži in suhem prostoru nad 0 °C.
* točka vžiga	> 65 °C

PORABA

* teoretična	11 m ² /lt
* praktična	10-11 m ² /lt, odvisna od narave in strukture površine

STANJE OBDELOVANE POVRŠINE

nova, neobdelana površina
- popravljena, suha, čista in obrušena
- če močno vpija, vzemite temelj Sigmax Universal
- nevtralizirajte lepilo, posebej ob nanašanju temih barvnih odtekov

površine, ki so predhodno prebarvane z sintetičnimi barvami
- obrušene, popravljene in čiste

površine, ki so predhodno prebarvane z alkidnimi barvami
- obrušene, popravljene in čiste. Ob potrebi vzemite razredčen amoniak, da površina matira.

Sigma Coatings B.V.	2/2	4/91 – 3/94
---------------------	-----	-------------

TEMPERATURA	Ne nanašajte pri temperaturi pod 5 °C.
-------------	--

SISTEM	<u>Sistem s Sigmafix Universal</u> Vzemite 1 nanos (za temelj) Sigmafix Universal. Nato 2 nanosa SigmateX Superlatex.
--------	---

NAVODILO ZA UPORABO

	<u>airless pištola</u>	<u>valjček</u>
* razredčilo	voda	voda
* količina razredčila	0-10% max. 66,5 cm ³ /kg	0-7% max. 46,5 cm ³ /kg
* premer šobe	0.46 - 0,53 mm (0.018-0,021 inča)	
* pritisk na šobi	16,5 MPa (prib. 165 Atm)	
Opozorilo	Priporočljivo je nanašati temeljno barvo v barvi končnega nanosa.	

ČISTILNO SREDSTVO	voda in milo, neposredno po uporabi
-------------------	-------------------------------------

VARNOSTNI UKREP

Minimalna količina pretoka zraka, ki je priporočljiva za:

1 ltr barve	- 10% LEL	-- m ³
	- TLV	85 m ³

Glej tudi varnostna lista 1430 + 1431 (a+b).